



## LAQUE MATE

Peinture d'aspect mat profond pour application intérieure

1/2

---

<b>DEFINITION</b>	Peinture d'aspect mat profond à base de résines glycérophtalique longue en huile.
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

---

<b>DESTINATION &amp; PROPRIETES</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intérieur et endroits abrités</li><li>• Bon pouvoir opacifiant</li><li>• Aspect mat profond et tendu</li><li>• Facile à appliquer</li><li>• Excellente lessivabilité</li></ul>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

<b>MISE EN ŒUVRE</b>	
Conditions d'application	Applicable sur tous les supports classiques préalablement préparés et en travaux neufs et de réfection : béton, pierre, brique, plâtre, métaux ferreux et non ferreux.
Préparation des fonds et systèmes	Pour travaux neufs et soignés sur : <ul style="list-style-type: none"><li>• béton, enduits de liant hydrauliques, plâtre, bois :</li><li>- Nettoyer les fonds par brossage, ponçage (si support bois), époussetage et /ou égrenage</li><li>- Imprimer au <b>Laque Mate</b> diluée et enduire si nécessaire à l'enduit <b>Flasch Max, Enduit Plastique</b> (support béton, pierre, plâtre)<ul style="list-style-type: none"><li>• Métaux ferreux : brossage + couche <b>Antirouille</b></li></ul></li></ul> <p>Anciennes peintures parfaitement adhérentes : Lessivage (insaponifiable), ponçage, époussetage, rebouchage et enduisage Eventuels.</p>
Travaux de Finition	2 couches de <b>Laque Mate</b>
Matériel d'application	Brosse, rouleau à poils semi-longs, pistolet pneumatique et airless.
Dilution	Diluant : <b>Diluant Térébenthine</b>  Brosse et rouleau : Prêt à l'emploi sur petites surfaces. Diluer 2 à 3% maximum sur grandes surfaces ou fonds légèrement absorbants. Pistolet airless : Dilution suivant matériel
Application	Brosse et rouleau : Empâter régulièrement les surfaces à traiter et lisser de suite. Pistolet : Eviter de travailler trop près du support. Appliquer en passes croisées en évitant les sur épaisseurs
Rendement	Sur fonds lisses et non absorbants : Brosse et rouleau : 6 /7 m <sup>2</sup> /Kg par couche.
Délai de recouvrement	24 heures à 20°C et 60% d'humidité relative.
Nettoyage du matériel	<b>Diluant Térébenthine</b> immédiatement après usage

---

<b>CONDITIONNEMENT</b>	4Kg, 18Kg. Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine Stocker à l'abri du gel et des fortes températures
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

### FICHE TECHNIQUE



## LAQUE MATE

Peinture d'aspect mat profond pour application intérieure

2/2

Teinte	Peinture blanche
Aspect	Mat profond
Viscosité KREBS à 25°C	100 - 110 KU
Extrait sec en poids	75-76 %
Rendement	6 - 7 m <sup>2</sup> /kg
Séchage à 20°C et 65%	Hors poussière : 30 min env. /Sec : 1,5 h env. /recouvrable après 24 h

*La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont les résultats d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice est toujours d'actualité.*